


Distribución Granulométrica Típica Abrasivos de Granate JETTEK®



Grado		80	120
Tamaño del Filtro (Tyler/EE. UU.)	Orificio (Micras/Pulgadas)	Porcentaje por Peso	
42 / 45	355 / 0,0139	2,9	
48 / 50	300 / 0,0117	9,3	
60 / 60	250 / 0,0098	25,8	
65 / 70	212 / 0,0083	28,2	0,4
80 / 80	180 / 0,0070	21,8	6,6
100 / 100	150 / 0,0059	7,6	33,7
115 / 120	125 / 0,0049	3,1	43,2
150 / 140	106 / 0,0041		11
170 / 170	90 / 0,0035		3
200 / 200	75 / 0,0029		1

Las distribuciones granulométricas son las típicas. Es posible que la suma de las columnas no dé como resultado el 100 %, ya que se ha aplicado un redondeo.